

ACRILITE 100 | Tinta Aquosa 100% Acrílica

O **ACRILITE 100** é uma tinta aquosa, 100% acrílica, para fachadas, de elevada qualidade e excelente durabilidade. Impede a penetração de água e dióxido de carbono em substratos cimentícios, levando a uma diminuição do processo de carbonatação.

PROPRIEDADES:

- Altamente impermeável á água.
- Transpirável, permite a difusão do vapor de água.
- Auto-lavável por ação da chuva.
- Excelente resistência aos raios UV e às intempéries.
- Película com excelente resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.
- Excelente retenção de cor.
- Excelente aplicabilidade, reduzindo os salpicos.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade:	1,32 ±0,03 / 23°C
Viscosidade:	100 5± KU / 23°C
Secagem superficial ou ao tato:	± 1 hora
Intervalo de Repintura (20°C e 60% HR):	4 - 6 horas
Reacção ao fogo (EN 13501-01):	B-s1, d0
Ponto de inflamação:	Não inflamável
COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)}	Este produto contém no máximo 39 g/l COV

Diretiva 2004/42/CE. valor limite da UE para este produto (cat A/c): 75 g/l 2007; 40 g/l 2010.

RENDIMENTO:

12 a 14 m²/l/demão.
(podendo variar conforme o método de pintura, rugosidade e absorção do suporte).

UTILIZAÇÃO:

No exterior:
Todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural e tijolo.
Na repintura de superfícies anteriormente pintadas.
Acabamento e renovação dos sistemas de isolamento térmico (ETICS).

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

Antes da aplicação da tinta **ACRILITE 100**, deve-se preparar a superfície para que esta se apresente bem seca, lisa, coesa, sem fendas e isenta de pó, óleos ou outras matérias gordurosas.

**PREPARAÇÃO DO
PRODUTO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

DILUIÇÃO:	1ª Demão: 20% 2º e 3ª: 5%
RECOMENDAÇÕES:	A temperatura do suporte deve estar 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho. Não aplicar em suportes quentes devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C .
APLICAÇÃO:	Trincha, Rolo ou Pistola Convencional ou Airless. Cimento Novo: Aplicar só após cura completa do cimento (28 dias após a aplicação do cimento). Aplicar uma demão de primário antialcalino PREVILITE BRANCO ou PRIMETOP+ ANTIALCALINO . Após secagem do primário, aplicar duas a três demãos de ACRILITE 100 . Suportes Previamente Pintados: Escovar e lavar, de forma a retirar toda a tinta não aderente. Refazer as zonas danificadas com massas adequadas. Depois proceder como para aplicações sobre Cimento Novo. Suportes Caiados: Lavar a superfície utilizando para o efeito uma máquina de jato de água de alta pressão. Aplicar uma demão de Primário Antialcalino incolor PREVILITE INCOLOR ou SELANTE AQUOSO 760 . Após secagem do primário antialcalino, proceder como para aplicações sobre Cimento Novo. Substratos Contaminados com Fungos ou Algas: Aplicar Solução de Limpeza / Descontaminação BIO-DESINFESTANTE 514 de acordo com a Ficha Técnica. Depois proceder como para aplicações sobre Cimento Novo. Outros Suportes (PVC): Aplicar três demãos de ACRILITE 100 .
LIMPEZA DO MATERIAL:	Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena. Estabilidade em armazém: 2 anos . Baldes 4 e 15 L .
PRECAUÇÕES:	Consultar Ficha de Segurança ACRILITE 100 .
TRANSPORTE:	ADR/RPE: Isento.
OBRAS DE REFERÊNCIA:	

NOTAS:

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A MATESICA não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.