

ACRILITE 70 | Tinta Aquosa Lisa Mate 100 % Acrílica para Interiores e Exteriores


O **ACRILITE 70** é uma tinta aquosa 100% acrílica, de aspeto mate, com excelente aplicabilidade no exterior e interior, em pinturas novas e repinturas, como ETICS.

PROPRIEDADES:

- Película com excelente resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.
- Boa impermeabilidade à água.
- Excelente resistência aos raios UV e às intempéries.
- Boa permeabilidade ao vapor de água.
- Boa resistência ao envelhecimento.
- Excelente aplicabilidade, reduzindo os salpicos.
- Boa opacidade e acabamento.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade:	1,44 ±0,03 / 23°C
Viscosidade:	110±5 KU / 23°C
Secagem superficial ou ao tato:	Aproximadamente 1 hora.
Intervalo de Repintura (20°C e 60% HR):	4 - 6 horas (em local seco e arejado).
COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)}	Este produto contém no máximo 29 g/l COV Valor limite da UE p/ o produto (cat. A/a): 30 g/l (2010).

RENDIMENTO:

10 a 12 m²/l/demão (dependendo da rugosidade e absorção da superfície).
6 m²/l/demão – ETICS.

UTILIZAÇÃO:

Proteção e decoração de fachadas e paramentos exteriores em reboco, no interior e outros materiais comuns em construção civil.
Rebocos anteriormente pintados e na renovação de sistemas ETICS.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

Antes da aplicação da tinta **ACRILITE 70**, deve-se preparar a superfície para que esta se apresente bem seca, lisa, coesa, sem fendas e isenta de pó, óleos ou outras matérias gordurosas.

**PREPARAÇÃO DO
PRODUTO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

DILUIÇÃO:

1ª Demão: **15%**
2º e 3ª: **5% de água** (em volume).

RECOMENDAÇÕES:

Aplicar **2 a 3** demãos.

A temperatura do suporte deve estar **3°C** acima da temperatura do ponto de orvalho.

Não aplicar em suportes quentes devido a exposição solar.

Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a **7°C**

APLICAÇÃO:

Trincha, Rolo ou Pistola Convencional ou Airless.

Cimento Novo: Aplicar só após cura completa (28 dias após a aplicação do cimento). Após cura do cimento, aplicar uma demão de primário antialcalino **PREVILITE BRANCO** ou **PRIMETOP+ ANTIALCALINO**. Após secagem, aplicar duas a três demãos de **ACRILITE 70**

Suportes Previamente Pintados: Escovar e lavar, para retirar a tinta não aderente, e refazer as zonas danificadas com massas adequadas. Depois proceder como para aplicações sobre Cimento Novo.

Suportes Caiados: Lavar a superfície utilizando para o efeito uma máquina de jato de água de alta pressão. Aplicar uma demão de Primário Antialcalino incolor **PREVILITE INCOLOR** ou **SELANTE AQUOSO 760**. Após secagem do primário antialcalino, proceder como para aplicações sobre Cimento Novo.

Substratos Contaminados com Fungos ou Algas: Aplicar Solução de Limpeza / Descontaminação **BIO-DESINFESTANTE 514** de acordo com a Ficha Técnica. Depois proceder como para aplicações sobre Cimento Novo.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

Estabilidade em armazém: **2 anos**.

Baldes **4 e 15 L**.

PRECAUÇÕES:

Consultar Ficha de Segurança **ACRILITE 70**.

TRANSPORTE:

ADR/RPE: Isento.

OBRAS DE REFERÊNCIA:

NOTAS:

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A MATESICA não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.