

ACRILTEX 100 | Tinta Areada Fina.

O **ACRILTEX 100** é uma tinta areada fina, formulada à base de resina acrílica de base aquosa, especialmente recomendada para disfarçar pequenos defeitos de construção, tanto no interior como no exterior.

PROPRIEDADES:

- Boa resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.
- Boa resistência aos agentes atmosféricos.
- Boa impermeabilidade à água.
- Boa aderência sobre substratos difíceis.
- Excelente aplicabilidade e espalhamento.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade (EN ISO 2811-1):	1,53 ± 5 (a 23°C)
Viscosidade (ASTM D562):	135±5 KU (a 23°C)
Cor:	Branco e cores de catálogo.
Acabamento:	Mate
Secagem superficial ou ao tato:	Aproximadamente 1 hora.
Intervalo de Repintura (20°C e 60% HR):	4 a 6 horas.
COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)}	Este produto contém no máximo 29 g/l COV.

* Diretiva 2004/42/CE Valor limite da EU para este produto (cat A/a): 30 g/l 2007; 30 g/l 2010

RENDIMENTO:

3 a 4 m² / l / demão.

UTILIZAÇÃO:

Todo o tipo de argamassas de cimento.
 Pedra natural e tijolo.
 Superfícies anteriormente pintadas.
 Diluente: Água
 Recomenda-se 3 de mãos.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

Aplicar sobre suportes secos, coesos, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras ou outros contaminantes.

Cimento Novo:

- Aplicar só após cura completa do cimento (28 dias).
- Aplicar uma demão de primário.

Na pintura de superfícies interiores: **PRIMÁCRYL** ou **SELANTE AQUOSO**.

Na pintura de superfícies exteriores: **PRIMETOP+ ANTI-ALCALINO** ou **PREVLITE INCOLOR**.

- Deixar secar 24 horas e aplicar duas a três demãos de **ACRILTEX 100**.

Suportes Previamente Pintados:

- Escovar e lavar, de forma a retirar toda a tinta não aderente.
- Refazer as zonas danificadas com as massas apropriadas.
- Deixar secar 24 horas.
- Depois proceder como para Cimento Novo.

Suportes Caiados:

- Lavar a superfície utilizando para o efeito uma máquina de jato de água de alta pressão.
- Aplicar uma demão de primário **PREVLITE INCOLOR**.
- Após secagem do primário, proceder como para aplicações sobre Cimento Novo.

Substratos Contaminados com Fungos e Algas:

- Aplicar Solução de Limpeza / Descontaminação **BIO-DESINFESTANTE 514** de acordo com a Ficha Técnica.
- Depois proceder como para aplicações sobre Cimento Novo.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO:

Agitar o produto até completa homogeneização.

DILUIÇÃO:

1ª Demão: 20%
2ª e 3ª: Sem diluição.

RECOMENDAÇÕES:

Temperatura entre 10oC e 25oC.
HR entre os 50 e os 70%.
Evitar a aplicação em tempo chuvoso, ou na previsão de ocorrência de chuva.
Evitar a aplicação na presença de ventos fortes.

APLICAÇÃO:

Agitar o produto até completa homogeneização.
Trincha, rolo-anti gota.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Limpar com água, imediatamente após a utilização.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.
Estabilidade em armazém: 2 anos.
Baldes de 15 L.

PRECAUÇÕES:

Consultar Ficha de Segurança **ACRILTEX 100**.

TRANSPORTE:

ADR/RPE: Isento.

