

VINYLTOP | Tinta Aquosa Vinílica Mate


O **VINYLTOP** é uma tinta aquosa vinílica mate, de elevada qualidade, recomendada para a pintura de paredes interiores e exteriores.

PROPRIEDADES:

- Excelente opacidade e brancura.
- Película com excelente resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.
- Boa resistência à limpeza húmida.
- Excelente aplicabilidade e lacagem.
- Grande durabilidade.
- Bom rendimento.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade:	1,40 ± 0,03 (23°C).
Viscosidade:	105 ± 5 Ku (23°C).
Secagem superficial (20°C e 60% HR):	30 minutos.
Intervalo de Repintura:	3 - 4 horas. (As temperaturas baixas e a elevada humidade relativa do ar, aumentam, consideravelmente, o tempo de secagem acima indicado).
Reação ao fogo (EN 13501-01):	A2.s1, d0
COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)}	Este produto contém no máximo 5 g/l COV Valor limite da UE p/ o produto (A/a): 30 g/l (2010)

RENDIMENTO:

11 a 15 m²/l/demão (variável conforme a rugosidade e absorção do suporte).

**CERTIFICADOS E
ENSAIOS:**

“Qualidade do ar Interior” segundo a norma EN ISO 16000 – **Classe A+**

UTILIZAÇÃO:

Aplicável sobre diversos materiais utilizados na construção civil em interiores e exteriores, como: estuques sintéticos, estanhados, reboco, betão, tijolo, pedra e outros.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

As superfícies devem estar secas, limpas, agregadas e livres de partículas soltas.
As superfícies degradadas devem ser previamente reparadas.
As superfícies com sinais de gordura, deverão ser previamente desengorduradas.
Superfícies com fungos ou algas devem ser limpas e descontaminadas com a aplicação de uma demão do produto **BIO-DESINFESTANTE 514**, aplicado conforme previsto na FT.

No interior:

Suportes novos, escovar e aplicar uma demão do primário **PRIMACRYL** branco.

No exterior:

Rebocos de cimento, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa.

Aplicar uma demão de primário **PRIMETOP+ Antialcalino Branco**.

Suportes previamente pintados, escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com massas adequadas. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

**PREPARAÇÃO DO
PRODUTO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

DILUIÇÃO:

1ª Demão: 10% com água.

Restantes: 5% com água.

Airless: Até 5% com água.

RECOMENDAÇÕES:

Não aplicar com Temperatura ambiente inferior a **5 °C**

Não aplicar com humidade relativa superior a **75 %**

Aplicar somente em suportes com temperatura **3 °C** acima da temperatura do ponto de orvalho.

Não aplicar em suportes quentes devido à exposição solar.

APLICAÇÃO:

Agitar o produto até completa homogeneização.

Trincha, Rolo anti-gota ou Pistola airless.

Pistola airless, recomenda-se a utilização de bicos entre 0,38 e 0,43 mm (0.015 a 0.019 polegadas).

Número de demãos: 2 a 3.

Notas:

As tintas mates, nas cores escuras, podem apresentar riscos esbranquiçados quando friccionadas.

Aguardar, no mínimo, **28 dias** após aplicação da tinta, antes de lavar as superfícies pintadas.

Utilizar para o efeito um pano macio humedecido e detergente neutro.

Não utilizar detergentes abrasivos.

**LIMPEZA DO
MATERIAL:**

Com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

**ARMAZENAGEM E
EMBALAGEM:**

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena (entre **5 e 40°C**).

Estabilidade em armazém: **2 anos**.

Baldes **4 e 15 L**.

PRECAUÇÕES:	Consultar Ficha de Segurança VINYLTOP .
TRANSPORTE:	ADR/RPE: Isento.
OBRAS DE REFERÊNCIA:	

NOTAS:

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A MATESICA não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.