

MATLUX 661 | 663 | 665 | Esmalte Uretanado Alifático Brilhante | Mate | Satinado

O **MATLUX 661 | 663 | 665** são esmaltes uretanados alifáticos que formam uma película impermeável à água e impedem a formação de ferrugem.

PROPRIEDADES:

- Excelente aplicabilidade e lacagem.
- Elevada dureza.
- Excelente poder de cobertura.
- Excelente retenção de brilho e cor.
- Fácil aplicação.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Viscosidade	100±5 KU (a 23°C)
	90±10 KU outros (a 23°C)
Densidade	1.23 ± 0.03 (a 23°C)

Cor: Branco e cores

Aspeto: Brilhante | Mate | Acetinado

COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)} Este produto contém no máximo **499 g/l COV**

Diretiva 2004/42/CE. Valor limite da UE para este produto (cat A/ i): 500 g/l 2010

RENDIMENTO:

14 a 16 m²/L /d.

UTILIZAÇÃO:

É indicado para aplicações no exterior e no interior sobre,

Peças de ferro não oxidadas (sem ferrugem).

Madeira.

Primário aconselhado: **ANTICORROSIVO** ou **SUBCAPA AQUOSA**.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

As superfícies devem estar bem secas, isentas de poeiras, gorduras ou outros contaminantes

Suportes novos, se metálicos aplicar uma demão do primário **ANTICORROSIVO**.

Deixar secar **24** horas. Aplicar duas a três demãos de esmalte **MATLUX 661 | 663 | 665**.

**PREPARAÇÃO DO
PRODUTO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

DILUIÇÃO:

Todas as Demãos: **5%** em volume com diluente **SINTÉTICO**

RECOMENDAÇÕES:	A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho. Não aplicar em suportes quentes devido a exposição solar direta. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C .
APLICAÇÃO:	Trincha, rolo ou pistola. Aplicar 2 a 3 demãos .
LIMPEZA DO MATERIAL:	Limpar com diluente sintético.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo. Estabilidade em armazém: 2 anos . Baldes 0,75 e 4 L .
PRECAUÇÕES:	Consultar Ficha de Segurança MATLUX 661 663 665 .
TRANSPORTE:	ADR/RPE : Isento.
OBRAS DE REFERÊNCIA:	

NOTAS:

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A MATESICA não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.