

MATLUX DTM | Aplicação Directa à Ferrugem


O **MATLUX DTM** é um produto para aplicação direta sobre à ferrugem.

PROPRIEDADES:

- Excelente capacidade anticorrosiva.
- Elevada durabilidade.
- Excelente aplicabilidade.
- Excelente poder de cobertura.
- Excelente aderência sobre ferrugem.
- Aspeto ferro forjado brilhante.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade:	1.50 ± 0.03 (a 23°C)
Viscosidade:	80 ± 3 KU (a 23°C)
Cor:	294 Cinzento
	297 Alumínio
	700 Preto
Aspecto:	Meio Brilho
Secagem ao tato:	Aproximadamente 6 horas
Intervalo de Repintura (20°C e 60% HR):	16 a 24 horas

20°C 50% Hr			30°C 50% Hr		
Secagem ao tato	Repintura	Enrijamento	Secagem ao tato	Repintura	Enrijamento
4 horas	24 horas	4 dias	3 horas	18 horas	2 dias

COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)} Este produto contém no máximo **499 g/l COV**
 Diretiva 2004/42/CE Valor limite da EU para este produto (catA/ i): **600 g/l 2007; 500 g/l 2010**

RENDIMENTO:

6 a 8 m²/L /d.

UTILIZAÇÃO:

Aplicação no exterior e no interior sobre todas peças de ferro que contenham ou não ferrugem.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

Preparar as superfícies de modo a que estas se apresentem coesas, sem poeiras, gorduras ou contaminantes e bem secas.

Suportes novos, aplicar diretamente o **MATLUX DTM** sobre o ferro (não é necessário a aplicação de um primário). Após secagem (**16 horas**), lixar a superfície com uma lixa grão 220. Limpar a bem a superfície e aplicar a segunda demão. Repetir o processo para a aplicação da terceira de mão.

Suporte que apresentem ferrugem, retirar toda a ferrugem solta por meios mecânicos (escova de aço ou lixa) e proceder como para aplicações sobre suportes novos.

**PREPARAÇÃO DO
PRODUTO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

DILUIÇÃO:

Todas as Demãos: 5% em volume com **diluyente sintético**.

RECOMENDAÇÕES:

A temperatura do suporte tem de estar **3°C** acima da temperatura do ponto de orvalho.
Não aplicar em suportes quentes devido a exposição solar.
Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a **7°C**.

APLICAÇÃO:

Trincha, rolo ou pistola.
Aplicar **2 a 3 demãos**.

**LIMPEZA DO
MATERIAL:**

Limpar, imediatamente após aplicação, com diluyente sintético.

**ARMAZENAGEM E
EMBALAGEM:**

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.
Estabilidade em armazém: 2 anos.
Embalagens **0,75 e 2,5 L**.

PRECAUÇÕES:

Consultar Ficha de Segurança **MATLUX DTM**.

TRANSPORTE:

ADR/RPE: Isento.

**OBRAS DE
REFERÊNCIA:**

NOTAS:

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A MATESICA não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.