

PREVICOR | Primário Anti-Alcalino Colorido

O **PREVICOR** é um primário baseado em emulsões acrílicas, especialmente desenvolvido para a preparação de superfícies para posterior aplicação dos revestimentos decorativos **REVICRIL Plus 651** e **REVICRIL 653**.

PROPRIEDADES:

- Diminui o risco de aparecimento de manchas de cor na tinta ou nos revestimentos decorativos.
- Excelente aplicabilidade.
- Excelente resistência à alcalinidade.
- Excelente aderência.
- Cores conforme catálogo.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade (EN ISO 2811-1):	1,52 ± 0,03 (a 23°C)
Viscosidade (ASTM D562):	115±5 KU (a 23°C)
Cor:	Conforme Catálogo
Secagem superficial ou ao tato:	Aproximadamente 1 hora
Intervalo de Repintura:	4 - 6 horas
COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)}	Este produto contém no máximo 29 g/l COV Valor limite da UE para este produto (cat A/ g): 50 g/l 2007; 30 g/l 2010I

RENDIMENTO:

0,2 a 0,3 Kg/m2 (podendo variar conforme absorção e rugosidade do substrato).

UTILIZAÇÃO:

Aplicável em superfícies verticais, interiores e exteriores, sobre todo o tipo de argamassas de cimento. Aplicável sobre todos os suportes porosos usados em paramentos verticais.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

Antes da aplicação do primário **PREVICOR** deve-se preparar a superfície para que esta se apresente, coesa, isenta de materiais em desagregação, pó, óleos ou outras matérias gordurosas.

Sobre suportes cimentícios, após cura completa do cimento (**28 dias**), aplicar uma demão, sem diluição, de **PREVICOR**.

Sobre Suportes previamente pintados, remover a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas apropriadas. Deixar secar **24 horas** e proceder como para suportes cimentícios.

Se contaminado com fungos ou algas, aplicar o produto **BIO Desinfestante 514** de acordo com Ficha Técnica.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO:	Agitar o produto até completa homogeneização.
DILUIÇÃO:	Sem Diluição
RECOMENDAÇÕES:	A temperatura do suporte deve estar 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho. Não aplicar em suportes quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C .
APLICAÇÃO:	Agitar o produto até completa homogeneização. Trincha, rolo-anti gota.
LIMPEZA DO MATERIAL:	Limpos com água, enquanto o produto se mantiver fresco.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena. Estabilidade em armazém: 2 anos. Baldes 20 Kg.
PRECAUÇÕES:	Consultar Ficha de Segurança PREVICOR 755 .
TRANSPORTE:	ADR/RPE: Isento.
OBRAS DE REFERÊNCIA:	

NOTAS:

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A MATESICA não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.