

PREVICRIL 750 | Primário conglomerante e isolante Anti-alkalino.

O **PREVICRIL 750** é um produto líquido à base de copolímeros acrílicos em dispersão aquosa.

PROPRIEDADES:

- Elevada resistência à alcalinidade.
- Elevada resistência à saponificação.
- Elevada capacidade de aglomeração da superfície.
- Incremento da impermeabilidade à água da superfície.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Massa volúmica (MTE.4, 20 °C):	0.950 - 1.020 g/cm ³
pH (MTE.3, 20 °C):	9 - 10
Teor sólido (MTE.5):	15 - 18%
Secagem superficial ou ao tato:	2 horas.
Compostos Orgânicos Voláteis (VOC):	Este produto contém no máximo 2,4 g/l COV Valor limite da UE p/ o produto (A/h): 30 g/l (2010)

RENDIMENTO:

Variará conforme a rugosidade, absorção e temperatura da superfície.
Estimamos um rendimento de 7 a 10 m²/l.

UTILIZAÇÃO:

Destina-se à consolidação e isolamento anti-alkalino de superfícies minerais para posterior aplicação de uma pintura ou revestimento em Rebocos novos de cimento ou cimento e cal, Estuque, Rebocos hidráulicos antigos com esfarinhamento superficial e Painéis pré-fabricados ou não, de betão.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

As superfícies rebocadas de fresco com argamassas de cimento e cal ou ainda de betão novo, deverão estar secas, bem endurecidas e isentas de materiais destacáveis.

As superfícies caiadas ou pintadas com tintas de silicatos ou à base de resinas sintéticas saponificadas e mal aderentes, deverão ser raspadas retirando-as da superfície tanto quanto possível.

Rebocos antigos que apresentem zonas com grandes danos a nível de superfície ou destacadas do suporte, devem ser picados e refeitos com novos.

Por outro lado, os que apresentam apenas esfarinhamento deverão ser bem escovados.

Nota: Se as superfícies apresentarem sinais evidentes de gorduras embebidas, deverá ser efectuada uma lavagem conveniente a fim de as eliminar.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO:	Pronto a utilizar.
DILUIÇÃO:	Sem diluição
RECOMENDAÇÕES:	-
APLICAÇÃO:	Agitar o produto até completa homogeneização. Aplicar manualmente com trincha ou rolo de pêlo, ou mecanicamente por pulverização com máquina de projectar
LIMPEZA DO MATERIAL:	Feita com água Água.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena. Bilhas de 1; 5 e 20 L.
PRECAUÇÕES:	Consultar Ficha de Segurança PREVICRIL 750 .
TRANSPORTE:	ADR/RPE: Isento.
OBRAS DE REFERÊNCIA:	- Centro Pedagógico da Universidade de Aveiro, Esmaltil 603 sobre Novicril 160 e Acrilite 70 sobre estuque projectado. - Parque dos Principes, Gumacril 480 - Hotel Savoy no Funchal, Gumacril 480 - Torres do Restelo em Lisboa, Gumacril 480 - Hotel Arginamo em Gipuzcoa, San Sebastian (Espanha), Gumacril 480 - Metropolitano de Lisboa, Estação de Sete Rios, Duracril 550

NOTAS:

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A MATESICA não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.