

PREVILITE | Primário Solvente

O **PREVILITE** é um primário solvente baseado em resina Pliolite, aglutinante aplicável sobre suportes pulverulentos evitando a farinação dos mesmos. Selante estabilizador que promove a aderência entre o substrato e a camada de tinta, diminuindo as probabilidades de problemas de manchas de cor na tinta final.

PROPRIEDADES:

- Excelente aderência.
- Pode ser aplicado com tempo húmido.
- Excelente capacidade de aglomeração.
- Excelente resistência à alcalinidade.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade:	1.33 ± 0.03 (a 23°C)
Viscosidade:	100±5 KU (a 23°C)
Cor:	Branco/ Incolor
Acabamento:	Mate
Secagem superficial ou ao tato:	Aproximadamente 2 horas.
Intervalo de Repintura (20°C e 60% HR):	6 a 8 horas.
COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)}	Este produto contém no máximo 510 g/l COV *
* Directiva 2004/42/CE Valor limite da EU para este produto (cat A/ h): 750 g/l 2007; 750 g/l 2010	

RENDIMENTO:

6 a 8 m²/l/demão (podendo variar conforme o método de pintura).

UTILIZAÇÃO:

Destina-se a exterior ou interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural e tijolo. Nos suportes alcalinos diminui o tempo de espera desde o fabrico do cimento até à aplicação de tinta em cerca de 14 dias.

Pode ser aplicada sobre em superfícies caiadas para posterior aplicação de tinta.

Pode ser aplicada sobre suportes pulverulentos.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

Antes de da aplicação da **PREVILITE**, deve-se preparar a superfície, para que esta se apresente bem seca, limpas, isenta de pó, gorduras e contaminantes.

Cimento novo: Aplicar só após cura completa do cimento (28 dias após a aplicação do cimento).
Remover partículas soltas não aderentes.

Suporte previamente pintados: Efetuar uma limpeza cuidadosa com jato de água sob pressão ou escovar para retirar a tinta não aderente. Refazer as zonas danificadas com massas adequadas.
Depois proceder como para aplicações sobre Cimento Novo.

	Substratos Contaminados, com Fungos ou Algas: Aplicar Solução de Limpeza / Descontaminação BIO-DESINFESTANTE 514 de acordo com a Ficha Técnica. Depois proceder como para aplicações sobre Cimento Novo
PREPARAÇÃO DO PRODUTO:	-
DILUIÇÃO:	Sem Diluição
RECOMENDAÇÕES:	A temperatura do suporte deve estar 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho. Não aplicar em suportes quentes devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C
APLICAÇÃO:	Agitar o produto até completa homogeneização. Trincha, Rolo Anti-Gota ou Pistola ou Airless. Aplicar 1 Demão
LIMPEZA DO MATERIAL:	Limpar com Diluente Sintético, enquanto o produto se mantiver fresco.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco, de temperatura amena, protegida da luz, solar ou calor. Estabilidade em armazém: 2 anos. Latas: 1,5 L. Balde: 15 L.
PRECAUÇÕES:	Consultar Ficha de Segurança PREVILITE .
TRANSPORTE:	ADR/RPE: Isento.
OBRAS DE REFERÊNCIA:	

NOTAS:

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A MATESICA não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.