

PRIMACRYL | Primário Aquoso Acrílico


O **PRIMACRYL** é um primário acrílico, de base aquosa, recomendado para aplicação no interior, podendo ser utilizado no exterior desde que o substrato não apresente alcalinidade. Promove a aderência entre o substrato e a camada de tinta. Melhora o acabamento e a opacidade da tinta.

PROPRIEDADES:

- Propriedades antialcalinas.
- Regulariza absorção dos suportes.
- Diminui o risco de manchas de cor na tinta final.
- Película protegida contra eventuais contaminações de fungos e algas.
- Excelente rendimento.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade a 23°C:	1,30 ± 0,05
Viscosidade de fornecimento:	105 ± 5 Ku (25°C)
Teor de sólidos em volume:	25 ± 5 %
Secagem:	4 a 6 horas (em condições normais de temperatura e humidade)
Ponto de inflamação:	> a 50°C
COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)}	Este produto contém no máximo 29 g/l COV Diretiva 2004/42/CE. Valor limite da UE para este produto (cat A/g): 50 g/l 2007; 30 g/l 2010

RENDIMENTO:

10 a 12 m² / l (variando com o tipo de superfície ou com o método de pintura).

**CERTIFICADOS E
ENSAIOS:**

Classificação “Qualidade do ar Interior” segundo a norma EN ISO 16000 – Classe A+

UTILIZAÇÃO:

Aplicação em estuques, gesso cartonado, rebocos lisos ou areados, betão e outros substratos comuns em construção civil no interior.
Superfícies pintadas com tintas convencionais que se apresentem em bom estado.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

As superfícies a pintar devem estar bem secas, limpas e isentas de gordura.

**PREPARAÇÃO DO
PRODUTO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.
Aplicar sem diluição.

DILUIÇÃO:

Sem Diluição

RECOMENDAÇÕES:

Em rebocos novos, aplicar só após cura completa do cimento (**28 dias**).

Caso o substrato apresente contaminações (fungos ou algas) aplicar **BIO-DESINFESTANTE 514** solução de limpeza, de acordo com a FT.

Não aplicar com temperatura ambiente inferior a 7°C

O suporte não deverá estar sobreaquecido por exposição solar.

APLICAÇÃO:

Trincha, Rolo anti-gota ou Pistola airless.

Cimento Novo: Aplicar pós cura completa (28 dias após a aplicação do cimento), remoção de películas soltas e poeiras.

Suportes previamente pintados: Escovar e lavar as superfícies de forma a retirar toda a tinta não aderente. Refazer as zonas danificadas com massas apropriadas. Efetuar uma lixagem geral para melhorar a aderência do primário.

Em caso de contaminação com óleos gorduras, sais e outros contaminantes, lavar com um produto adequado, não abrasivo.

Posteriormente eliminar resíduos com a água limpa e deixar secar completamente.

Caso o substrato apresente contaminação com fungos e ou algas, aplicar solução de limpeza **BIO-DESINFESTANTE 514** de acordo com a Ficha Técnica.

Posteriormente aplicar 1 demão de **PRIMACRYL**.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena, protegida da luz solar, da humidade e do calor excessivo.

Estabilidade em armazém: **2 anos**.

Baldes **0,75 L** e **15 L**.

PRECAUÇÕES:

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE. Recomenda-se a leitura do rótulo da embalagem e a consulta da Ficha de Segurança do produto **PRIMACRYL**.

TRANSPORTE:

ADR/RPE: Isento.

OBRAS DE REFERÊNCIA:**NOTAS:**

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A MATESICA não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.