

PRIMER SILICATOS P | Primário 100% de Silicatos de Base Aquosa

O **PRIMER SILICATOS P** é um primário 100% de Silicatos de base aquosa, especialmente indicado na preparação de pinturas de silicato. Apresenta uma excelente capacidade de fixar o suporte. A Elevada alcalinidade impede a formação de fungos e algas.

PROPRIEDADES:

- Promove a aderência da tinta ao substrato.
- Regulariza a absorção de tinta.
- Diminui o risco de manchas de cor na tinta.
- Grande permeabilidade ao vapor de água.
- Aspeto mate mineral.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade:	1.02 ± 0.03 (a 23°C)
Viscosidade:	
Secagem ao tato:	Aproximadamente 3 horas.
Intervalo de Repintura:	8 a 10 horas.
COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)}	Este produto contém no máximo 29 g/l COV Directiva 2004/42/CE valor limite da UE para este produto (cat A/ g): 50 g/l 2007; 30 g/l 2010

RENDIMENTO:

Conforme a rugosidade e absorção do suporte. No entanto, no capítulo Métodos de aplicação, em cada tecnologia de aplicação descrita, indicam-se os valores que devem ser tomados como orientação.

UTILIZAÇÃO:

Indicado para aplicação em superfícies interiores e exteriores, sobre, todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural e tijolo.

Nota: Não aplicar sobre plástico, pinturas recentes, metal e madeira.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

Antes da aplicação do primário **PRIMER SILICATOS P** deve-se preparar a superfície de modo a que esta se apresente isenta de pó, areias soltas, óleos ou outras matérias gordurosas, sem fendas e bem seca.

**PREPARAÇÃO DO
PRODUTO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

DILUIÇÃO:

Sem Diluição.

RECOMENDAÇÕES:

A temperatura do suporte tem de estar **3°C** acima da temperatura do ponto de orvalho.

Não aplicar em suportes quentes devido a exposição solar ou quando a temperatura ambiente for inferior a **7°C**.

Nota: É imperativo proteger previamente todas as superfícies de vidro e alumínio.

APLICAÇÃO:

Trincha, Rolo anti-gota.

Suportes Cimentícios, após cura completa do cimento (28 dias), aplicar uma demão de primário **PRIMER SILICATOS P**.

Estuque projetado e gesso cartonado, aplicar uma demão de primário **PRIMER SILICATOS P**.

Suporte previamente pintado, remover toda a tinta não aderente e refazer as áreas danificadas com massas adequadas. Após secagem (**24 horas**), aplicar o primário **PRIMER SILICATOS P**.

De modo a incrementar alguma opacidade ao primário, é aconselhado efetuar em obra uma mistura de **água, Tinta SILICATOS P** e primário **PRIMER SILICATOS P** na seguinte proporção:
1:1:1

Superfícies contaminadas com fungos ou algas, aplicar o produto **BIO-DESINFECTANTE 514**, conforme previsto no respetivo BT. Depois proceder como indicado para suportes cimentícios.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

Estabilidade em armazém: 2 anos.

Baldes 5 e 15 L.

PRECAUÇÕES:

Consultar Ficha de Segurança **PRIMER SILICATOS P**.

Higiene, Segurança e Ambiente

S36/37 - Usar vestuário de proteção e luvas adequadas;

S2 - Manter fora do alcance das crianças;

S24/25 - Evitar o contacto com a pele e os olhos;

S51 - Utilizar somente em locais bem ventilados;

S29 - Não deitar os resíduos no esgoto.

TRANSPORTE:

ADR/RPE: Isento.

