

PRIMERBLOCK | Primário Anti-Manchas

O **PRIMERBLOCK** é um líquido solvente à base de resina **Plioway**.

PROPRIEDADES:

- Apresenta elevada resistência à alcalinidade.
- Apresenta elevada capacidade de aglomeração da superfície.
- Pode ser aplicado com tempo húmido.
- Bloqueia as manchas de fumo e minimiza o aparecimento de manchas de cor na tinta final.
- Primário de cor branco mate.
- Isento de cheiro.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade:	1,35 ± 0,05 (a 23°C)
Viscosidade:	100 ±5 KU (a 23°C)
Secagem ao tato:	Aproximadamente 2 horas.
Intervalo de Repintura:	6 - 8 horas

RENDIMENTO:

6 a 8 m²/L /d.

UTILIZAÇÃO:

Primário recomendado para a aplicação em superfícies verticais no interior. Aplicável sobre todo o tipo de suportes usados em paredes interiores de argamassas, cimento, pedra natural e tijolo.

Nota: Em rebocos novos, por se tratar de um primário com resistência à alcalinidade, diminui o tempo de espera, para a aplicação de tinta, para **14 dias**.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

As superfícies devem estar secas, coesas, isentas de poeiras, gorduras e contaminantes.
As fissuras existentes devem ser alegradas e colmatadas.

Cimento novo, pode ser aplicado após **14 dias** de cura das argamassas de cimento, no entanto, é preferível, sempre que possível, respeitar o tempo recomendado para a sua cura completa de 28 dias
Suporte previamente pintados, remover, toda a tinta não aderente e, caso seja necessário, lavar as superfícies. Após secagem das superfícies, proceder à retificação as zonas danificadas com as massas apropriadas. Após secagem de 24 horas, proceder como para cimento novo.

Substratos contaminados com fungos e ou algas, deve ser aplicado o produto **BIO Desinfestante** de acordo com o respetiva Ficha Técnica. Depois, proceder como para aplicações sobre cimento novo.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO:	Agitar o produto até completa homogeneização.
DILUIÇÃO:	Preferencialmente: Sem diluição Se necessário: Adicionar um pouco de diluente PRIMERBLOCK SOLV.
RECOMENDAÇÕES:	A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho. Não deve estar quente devido á exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C Aplicar 1 demão.
APLICAÇÃO:	Trincha, rolo-anti gota ou pistola airless.
LIMPEZA DO MATERIAL:	Diluyente celuloso.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, protegidas da luz solar, da humidade e de temperatura amena. Estabilidade em armazém: 2 anos. Baldes 1,5 e 15 L
PRECAUÇÕES HIGIENE SEGURANÇA AMBIENTE:	S36/37 – Usar vestuário de proteção e luvas adequadas; S2 – Manter fora do alcance das crianças; S24/25 – Evitar o contato com a pele e os olhos; S51 – Utilizar somente em locais bem ventilados; Para mais informações é fundamental a leitura atenta do rótulo do produto e respetiva Ficha de Segurança PRIMERBLOCK .
TRANSPORTE:	Consultar Ficha de Segurança PRIMERBLOCK .
OBRAS DE REFERÊNCIA:	

NOTAS:

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A MATESICA não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.