

SELANTE AQUOSO 760 | Primário conglomerante de Superfícies Porosas

Produto homologado em conjunto com
o Duracil Ref. 550 - **DH 814 - LNEC**
e Silicil 220 - **DH 731 - LNEC**



O **SELANTE AQUOSO 760** é um produto à base de copolímeros acrílicos em dispersão de base aquosa, de partícula extremamente fina e estável com grande capacidade de penetração em substratos minerais.

PROPRIEDADES:

- Possui uma elevada adesão ao substrato.
- Aumenta a impermeabilidade à água.
- Consolida fortemente as camadas superiores do substrato.
- Regulariza a absorção da superfície, evitando o aparecimento de manchas de brilho e cor, nos acabamentos.
- Aumenta a resistência à alcalinidade dos revestimentos a aplicar.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Massa volúmica (MTE.4, 20 °C):	0.900 - 1.100 g/cm ³
Teor sólido (MTE.5):	11 - 12%
pH (MTE.3, 20 °C):	9.0 – 10.0
Secagem:	4 a 6 horas.
Compostos Orgânicos Voláteis (VOC):	Este produto contém no máximo 1 g/l COV Valor limite da UE p/ o produto (A/I): 30 g/l (2010)

RENDIMENTO:

10 -12 m²/l dependendo da absorção, rugosidade e estado da superfície.

UTILIZAÇÃO:

Destina-se à regularização e consolidação de substratos minerais pobres e deteriorados.
Especialmente indicado para superfícies caiadas, estucadas, gizadas e/ou desagregadas.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

Aplicar sobre superfícies limpas, bem secas e livres de partículas soltas.
Em superfícies com sinais de gordura, deve ser feito um desengorduramento prévio.
No caso de superfícies reparadas, aplicação de 1 demão de **SELANTE AQUOSO 760** nas zonas remendadas, seguida (após secagem) de 1 demão geral.

**PREPARAÇÃO DO
PRODUTO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

DILUIÇÃO:

Sem Diluição

RECOMENDAÇÕES:	A pintura deverá ser feita após secagem ao tato.
APLICAÇÃO:	Trincha, Rolo ou Pistola de projeção.
LIMPEZA DO MATERIAL:	Limpos com água, enquanto o produto se mantiver fresco.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena. Estabilidade em armazém: 2 anos. Bilhas de 1 L, 5 L e 20 L
PRECAUÇÕES:	Consultar Ficha de Segurança SELANTE AQUOSO 760 .
TRANSPORTE:	ADR/RPE: Isento.
OBRAS DE REFERÊNCIA:	Edifício Laranjeiras como primário do Gumacril (Ref. 480). Empreendimento Turístico do Inatel da Costa da Caparica, como primário do Gumacril (Ref. 480) e Flexacril (Ref. 379). Colónia Balnear da Casa Pia de Lisboa como primário do Gumacril (Ref. 480) e Matin P (Ref. 5000).

NOTAS:

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A MATESICA não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.