

SUBCAPA AQUOSA P/ MADEIRA | Subcapa para Madeira

O **SUBCAPA AQUOSA P/ MADEIRA** é indicada para a preparação de madeiras para posterior lacagem com esmalte.

PROPRIEDADES:

- Excelente aderência à madeira.
- Excelente corp.
- Excelente aplicabilidade e lacagem.
- Excelente capacidade de fechar os poros da madeira.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade:	1,28 ± 0,03 (a 23°C)
Viscosidade:	100 ± 5 KU (a 23°C)
Cor:	Branca
Brilho:	Mate
Secagem superficial ou ao tato:	Aproximadamente 1 hora.
Intervalo de Repintura:	4 horas
COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)}	Este produto contém no máximo 129 g/l COV
Directiva 2004/42/CE Valor limite da EU para este produto (cat A/ D): 130 g/l 2007; 130 g/l 2010	

RENDIMENTO:

12 a 14 m²/L /d.

UTILIZAÇÃO:

Recomenda-se para aplicação no exterior e interior, sobre todo o tipo de madeiras.
Particularmente indicada para enchimento da madeira para posterior lacagem com esmalte.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

As superfícies devem estar limpas, isentas de pó ou partículas soltas que possam comprometer a aderência, desengorduradas e bem secas.

Suportes novos, lixar a madeira com uma lixa de grão 120. Aplicar, após retirar a totalidade do pó resultante da lixagem, uma demão de **SUBCAPA AQUOSA P/ MADEIRA**.

**PREPARAÇÃO DO
PRODUTO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

DILUIÇÃO:

Diluir com água 5% (em volume).

RECOMENDAÇÕES:	A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho. Não aplicar sobre suportes quentes devido à exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C .
APLICAÇÃO:	Trincha ou rolo.
LIMPEZA DO MATERIAL:	Limpar com água imediatamente após a aplicação.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco, protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo. Estabilidade em armazém: 2 anos. Balões 0,75 e 4 L .
PRECAUÇÕES SEGURANÇA AMBIENTE:	Evite o contacto com a pele e os olhos. Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, nem eliminar nos esgotos Manter afastado das crianças. Para mais informações recomenda-se a consulta da Ficha de Segurança SUBCAPA AQUOSA P/ MADEIRA .
TRANSPORTE:	ADR/RPE: Isento.
OBRAS DE REFERÊNCIA:	

NOTAS:

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A MATESICA não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.