

SUBCAPA SINTÉTICA P/ MADEIRA | Primário Subcapa Alquídica para Madeira


O **SUBCAPA SINTÉTICA P/ MADEIRA** é um produto alquídico, indicado para preparação de todo o tipo de madeiras, tanto no interior como no exterior, para posterior lacagem com esmalte convencional.

PROPRIEDADES:

- Excelente aderência à madeira.
- Boa capacidade de enchimento.
- Boa aplicabilidade / espalhamento.
- Boa capacidade de fechar os poros e ocultar os veios da madeira.
- Boa lixagem.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade:	1.32 ± 0.03 (a 23°C).
Viscosidade:	100±10 KU (a 23°C).
Cor:	Branco.
Brilho:	Mate.
Secagem superficial ou ao tato:	4 a 6 horas.
Intervalo de Repintura:	24 horas
	A baixa temperatura e a elevada humidade relativa aumenta o tempo de secagem.
COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)}	Este produto contém no máximo 300 g/l COV.

Diretiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/d): 300 g/l (2010).

RENDIMENTO:

10 a 12 m² / litro / demão (dependendo do tipo da madeira e condições de aplicação).

UTILIZAÇÃO:

Recomenda-se para aplicação no exterior e interior, sobre todo o tipo de madeiras. Particularmente indicada para enchimento da madeira para posterior lacagem com esmalte.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

As superfícies devem estar limpas, desengorduradas, bem secas e isentas de pó ou partículas soltas que possam comprometer a aderência.

Suportes novos, lixar a madeira com uma lixa de grão **120**. Após retirar a totalidade do pó resultante da lixagem, aplicar **1 a 2 demãos** de **SUBCAPA SINTÉTICA P/ MADEIRA**.

**PREPARAÇÃO DO
PRODUTO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

DILUIÇÃO:

1ª Demão: 5% a 10%, em volume, com **diluyente sintético**.

RECOMENDAÇÕES:	A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho. Não aplicar sobre suportes quentes devido à exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C .
APLICAÇÃO:	Trincha, Rolo ou Pistola.
LIMPEZA DO MATERIAL:	Limpar com diluente celuloso imediatamente após a aplicação.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, protegidas da luz solar, da humidade, do calor em ambiente seco e de temperatura amena. Estabilidade em armazém: 2 anos. Balões 0,75 e 4 L.
PRECAUÇÕES:	Consultar Ficha de Segurança SUBCAPA SINTETICA P/ MADEIRA . Segurança e Ambiente: Evite o contacto com a pele e os olhos. Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, nem eliminar nos esgotos. Manter afastado das crianças.
TRANSPORTE:	ADR/RPE: Isento.
OBRAS DE REFERÊNCIA:	

NOTAS:

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A MATESICA não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.