

AQUABETÃO Mate | Acetinado | Brilhante | Verniz Aquoso á base Resinas Acrílicas

AQUABETÃO Mate | Acetinado | Brilhante são vernizes aquosos baseados em resinas acrílicas de elevada resistência aos alcalis e aditivos.

Especialmente formulados para a proteção e decoração de fachadas de betão, pois possuem uma alta resistência à alcalinidade e ao crescimento de fungos.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação.
- Bastante duros após secagem.
- Quase isentos de pegajosidade.
- Inibindo a fixação de poeiras.
- Altamente resistentes á alcalinidade.
- Altamente resistentes ao crescimento de fungos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidade (picnómetro DIN 53217):	1,03 ± 0,02 (20°C)
Viscosidade (viscosímetro de fluxo 4 DIN 53211):	80 - 100 segundos (20°C)
Secagem completa:	6 a 8 horas
Intervalo entre demãos:	4 a 6 horas
Secagem final	24 horas
Diluyente:	Água
COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)}	Este produto contém no máximo 39,9 g/l COV Valor limite UE para este produto (cat.A/c):40 g/l (2010)

RENDIMENTO:

10 a 12 m²/L /d.
Dependendo do tipo de suporte e sua rugosidade.

UTILIZAÇÃO:

Destina-se sobretudo á proteção e decoração de fachadas e ou superficies verticais de betão, uma vez que possui alta resistência à alcalinidade e ao crescimento de fungos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE:

Cimento novo: esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa.
As superficies a envernizar devem estar devidamente secos, sem fendas ou fissuras, isoladas e isentas de sujidade ou gordura.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO:

Agitar o produto até completa homogeneização.

DILUIÇÃO:

1ª Demão: 15% a 20% com água limpa
2º e 3ª: Até 5% de água.

RECOMENDAÇÕES:	Garantir cura completa do cimento (aguardar 28 dias) antes de envernizar. O material deve ser aplicado quando as temperaturas ambientais se situarem entre os 5°C e 30°C. Não aplicar com vento forte ou em superfícies quentes por exposição direta do sol.
APLICAÇÃO:	Agitar o produto até completa homogeneização. Trincha, rolo
LIMPEZA DO MATERIAL:	Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena. Estabilidade em armazém: 2 anos. Balde 0,75 e 4 L.
PRECAUÇÕES:	Consultar Ficha de Segurança AQUABETÃO Mate Acetinado Brilhante
TRANSPORTE:	ADR/RPE: Isento.
OBRAS DE REFERÊNCIA:	

NOTAS:

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A IMPROVEMAT não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.