

AQUAPAVE ACETINADO | Verniz Aquoso para Pavimentos de Madeira

O **AQUAPAVE ACETINADO** é um verniz para superfícies de madeira, baseado numa dispersão aquosa de um copolímero de poliuretano, ceras em emulsão, agentes de mateagem, coalescentes e aditivos. Após secagem forma uma película de brilho intermédio uniforme que facilita a remoção de manchas e de sujidade acumulada na superfície dos pisos.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação.
- Boa resistência química e à abrasão (após completo endurecimento).
- Protege a superfície dos pavimentos de madeira e realça a sua aparência.
- Boa resistência aos detergentes e aos produtos de limpeza usuais.
- Boa resistência às soluções ácidas e alcalinas diluídas.
- Permite uma sequência rápida de envernizamento
- Líquido translúcido branco amarelado (incolor quando seco)
- Película com brilho intermédio.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade (picnómetro DIN 53217):	1,04 ± 0,02 a 20°C
Viscosidade (viscosímetro de fluxo 4 DIN 53211):	40 - 50 segundos a 20°C
Brilho (Zehntner Gloss 60°):	55 ± 5 %
NÃO VOLÁTEIS (estufa 105 °C):	30 ± 2 %
Secagem superficial:	2 - 3 horas
Intervalo de Repintura:	6 - 12 horas
Secagem para tráfego sem grande esforço:	1 dia.
Endurecimento completo:	8 dias.

(com temperatura ambiente de **20°C** e humidade relativa entre **50 % e 60 %**).

Temperaturas mais baixas, humidade relativa mais elevada e ventilação insuficiente acarretarão maiores intervalos de tempo de secagem.

COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)} Este produto contém no máximo **123 g/l COV**
Directiva 2004/42/CE valor limite 2004/42/CE-IIA cat. I para o produto pronto a usar é COV Max. 140 g/l (2010).

RENDIMENTO:

8 a 12 m²/L /d.

Para obter o nível de brilho indicado e assegurar a proteção adequada ao substrato é necessário aplicar demãos abundantes de verniz, com gramagem compreendida entre 100 a 120 gramas por m².

UTILIZAÇÃO:

Especialmente indicado para envernizamento de pavimentos de madeira, renovação e reparação de soalhos de madeira.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

Eliminar, com diluente próprio, as gorduras existentes no pavimento. Remover mecanicamente a sujidade existente e todos os materiais em desagregação. Lixar convenientemente as superfícies de modo a eliminar imperfeições, uniformizar a absorção e promover a adesão do novo revestimento. Aspirar os resíduos da lixagem.

Verificar se o piso está bem seco e iniciar a aplicação do verniz **AQUAPAVE ACETINADO** logo após a conclusão dos procedimentos de limpeza.

**PREPARAÇÃO DO
PRODUTO:**

Pronto a utilizar.

DILUIÇÃO:

Sem Diluição

RECOMENDAÇÕES:

Humidade do suporte: Máximo 12 %.

Para aplicações com temperatura ambiente elevada ou reduzida humidade atmosférica, incorporar no verniz o aditivo retardador de secagem (para o efeito consultar na Ficha Técnica do produto as recomendações de utilização).

Não deve ser utilizado com temperatura ambiente muito baixa e em ambientes muito húmidos e mal ventilados.

APLICAÇÃO:

Trincha, Rolo de pelo curto (angora) ou Rolo anti-gota.

Pisos novos, aplicar uma demão do **SELANTE AQUAPAVE**

Aplicar uniformemente, com movimentos cuidados, o verniz **AQUAPAVE ACETINADO** sobre o **SELANTE AQUAPAVE** de modo a evitar acumulações de produto. Não lixar a camada de verniz imediatamente anterior à demão final.

Nota: O verniz **AQUAPAVE ACETINADO**, também pode ser aplicado diretamente ao suporte, neste caso devem ser aplicadas três demãos de verniz (a lixagem intermédia deve ser realizada com lixa de granulometria fina).

Nota: Sempre que o intervalo entre demãos ultrapasse as **24** horas, a superfície deve ser cuidadosamente lixada para evitar a ocorrência de problemas de adesão entre camadas.

Pavimentos com ceras e abrillantadores, não envernizar se não houver garantia de que os resíduos desses produtos foram totalmente removidos.

Pisos anteriormente envernizados, comprovar a adesão entre camadas. Para tal, preparar uma pequena área do pavimento a revestir, conforme os procedimentos descritos anteriormente.

NOTA: Não pode garantir-se uma boa adesão sobre revestimentos de outras marcas.

**LIMPEZA DO
MATERIAL:**

Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

**ARMAZENAGEM E
EMBALAGEM:**

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e a uma temperatura compreendida entre **5 °C e 35 °C**
Estabilidade em armazém: 6 meses.
Baldes **0,75 e 4 L.**

PRECAUÇÕES:

Consultar Ficha de Segurança **AQUAPAVE ACETINADO**

TRANSPORTE:

ADR/RPE: Isento.

**OBRAS DE
REFERÊNCIA:****NOTAS:**

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A IMPROVEMAT não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.