

DESCRIÇÃO

MATEX é uma tinta texturada, formulada com resinas acrílicas. Indicada para paredes exteriores e interiores.

PROPRIEDADES

- Disfarça irregularidades do suporte.
- Textura com relevo tradicional.
- Boa cobertura e enchimento.
- Película protegida contra o desenvolvimento de fungos e algas.
- Boa aplicabilidade e espalhamento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade (EN ISO 2811-1): 1,60 – 1,70 g/cm³

Viscosidade: 90000-130000cP

Secagem superficial ou ao tato: 1-2 horas

Intervalo de repintura (20°C e 60% HR): 6-8 horas

Cor: Branco

Aspeto: Mate Texturado

COV (Compostos orgânicos voláteis): Este produto contém no máximo 25g/l COV

DIRETIVA 2004/42/CE. Valor limite da UE para este produto (cat A/c):75 g/l 2007; 40g/l 2010

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO NP EN 1062-1

Espessura da película seca (ISO 3233)

Classe E₃ – 100 a 200 µm

Dimensão do grão (EN ISO 1524)

Classe S₂ - Médio

RENDIMENTO

1 a 1,5 m²/Lt /demão

Para esfregação é de 4 a 15 m²/Lt /demão

NOTA: Pode variar conforme o método de pintura, rugosidade e absorção do suporte.

UTILIZAÇÃO

Indicada para aplicação no exterior, podendo ser também aplicada no interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural, tijolo e superfícies anteriormente pintadas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Antes da aplicação da tinta MATEX, deve-se preparar a superfície para que esta se apresente bem seca, lisa, coesa, sem fendas e isenta de pó, óleos ou outras matérias gordurosas.

Cimento Novo: Aplicar só após cura completa do cimento (28 dias após a aplicação do cimento). Aplicar uma demão de primário antialcalino PREVILITE BRANCO ou PRIMETOP+ ANTIALCALINO. Após secagem do primário, aplicar duas a três demãos de MATEX.

Suportes Previamente Pintados: Escovar e lavar, de forma a retirar toda a tinta não aderente. Refazer as zonas danificadas com massas adequadas, procedendo depois como para aplicações sobre Cimento Novo, somente depois do suporte devidamente seco (24horas).

Substratos Contaminados com Fungos ou Algas: Aplicar Solução de Limpeza / Descontaminação BIO-DESINFESTANTE 514 de acordo com a Ficha Técnica. Depois proceder como para aplicações sobre Cimento Novo.

APLICAÇÃO

CONDIÇÕES AMBIENTAIS	A temperatura do suporte deve estar 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho. Não aplicar em suportes quentes devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.
DILUIÇÃO	Diluyente - água 1ª Demão – 15 a 20%: 2º Demão – Sem diluição
PREPARAÇÃO DO PRODUTO	Agitar o produto até completa homogeneização.
PROCESSO DE APLICAÇÃO	Trincha, escova e rolo rugo
NUMERO DE DEMÃOS	2
LIMPEZA DO MATERIAL	Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

Estabilidade em armazém: **2 anos.**

Baldes **4 e 15 L.**

PRECAUÇÕES

Recomenda-se a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto.

TRANSPORTE

ADR/RPE: Isento.