

## DESCRIÇÃO

---

O MATEX ESPECIAL PICOTADO (EP) é uma tinta texturada, formulada com resinas acrílicas. Indicada para paredes exteriores e interiores.

## PROPRIEDADES

---

- Permite enchimentos de maior relevo.
- Disfarça irregularidades do suporte.
- Textura com relevo tradicional.
- Boa cobertura e enchimento.
- Película protegida contra o desenvolvimento de fungos e algas.
- Boa aplicabilidade e espalhamento.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---

Densidade (EN ISO 2811-1): 1,65 -1,75 g/cm<sup>3</sup>

Viscosidade: 130000-150000cP

Secagem superficial ou ao tato: 1 – 2 horas

Intervalo de repintura (20°C e 60% HR): 6 -8 horas

Cor: Branco

Aspeto: Mate Texturado

COV (Compostos orgânicos voláteis): Este produto contém no máximo 20g/l COV

DIRETIVA 2004/42/CE. Valor limte da UE para este produto (cat A/c):75 g/l 2007; 40g/l 2010

## CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO NP EN 1062-1

---

Espessura da película seca (ISO 3233)

Classe E<sub>3</sub> – 100 a 200 µm

Dimensão do grão (EN ISO 1524)

Classe S<sub>2</sub> - Médio

## RENDIMENTO

---

1 a 1,5 m<sup>2</sup>/Lt/demão

Aplicação de esfregaço 4 m<sup>2</sup>/Lt/demão

NOTA: Pode variar conforme o método de pintura, rugosidade e absorção do suporte.

## UTILIZAÇÃO

---

Indicada para aplicação no exterior, podendo ser também aplicada no interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural, tijolo e superfícies anteriormente pintadas.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

---

Antes da aplicação da tinta MATEX EP, deve-se preparar a superfície para que esta se apresente bem seca, lisa, coesa, sem fendas e isenta de pó, óleos ou outras matérias gordurosas.

Cimento Novo: Aplicar só após cura completa do cimento (28 dias após a aplicação do cimento).

Aplicar uma demão de primário antialcalino PREVILITE BRANCO ou PRIMETOP+ ANTIALCALINO. Após secagem do primário, aplicar duas a três demãos de MATEX EP.

Suportes Previamente Pintados: Escovar e lavar, de forma a retirar toda a tinta não aderente. Refazer as zonas danificadas com massas adequadas, procedendo depois como para aplicações sobre Cimento Novo, somente depois do suporte devidamente seco (24horas).

Substratos Contaminados com Fungos ou Algas: Aplicar Solução de Limpeza / Descontaminação BIO-DESINFESTANTE 514 de acordo com a Ficha Técnica.

Depois proceder como para aplicações sobre Cimento Novo.

## **APLICAÇÃO**

---

### **CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

A temperatura do suporte deve estar 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho.  
Não aplicar em suportes quentes devido a exposição solar.  
Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

### **DILUIÇÃO**

Diluyente - água  
1ª Demão – 15 a 20%:  
2º Demão – sem diluição

### **PREPARAÇÃO DO PRODUTO**

Agitar o produto até completa homogeneização.

### **PROCESSO DE APLICAÇÃO**

Trincha, escova e rolo rugo

### **NUMERO DE DEMÃOS**

2

### **LIMPEZA DO MATERIAL**

Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

## ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM

---

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

Estabilidade em armazém: **2 anos.**

Baldes de **15 Lt.**

## PRECAUÇÕES

---

Recomenda-se a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto.

## TRANSPORTE

---

ADR/RPE: Isento.