

## DESCRIÇÃO

---

O **MATCRIL** é uma tinta baseada em emulsões acrílicas aquosas.

## PROPRIEDADES

---

- Excelente aplicabilidade.
- Excelente espalhamento, reduzindo os salpicos.
- Excelente resistência ao ataque de algas e fungos.
- Permeabilidade ao vapor de água.
- Boa resistência ao envelhecimento.
- Bom poder de cobertura.
- Excelente resistência à intempérie e aos raios U.V.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---

Densidade (EN ISO 2811-1): 1,53-1,59 g/cm<sup>3</sup>

Viscosidade (ASTM D562): 110-120 KU

Secagem superficial ou ao tato: ± 1 hora

Intervalo de repintura (20°C e 60% HR): 4-6 horas

Cor: Branco

Aspeto: Mate

COV (Compostos orgânicos voláteis): Este produto contém no máximo 30g/l COV

DIRETIVA 2004/42/CE. Valor limte da UE para este produto (cat A/c):75 g/l 2007; 30g/l 2010

## CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO EN 13300

---

Brilho (EN ISO 2813)

Mate

Granulometria (EN ISO 1524)

Fino

## RENDIMENTO

---

12 a 14 m<sup>2</sup>/Lt/demão

NOTA: Pode variar conforme o método de pintura, rugosidade e absorção do suporte.

## UTILIZAÇÃO

---

MATCRIL é indicado para a aplicação no exterior e no interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, gesso cartonado, pedra natural e tijolo.

Superfícies anteriormente pintadas.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

---

Antes da aplicação da tinta MATCRIL, deve-se preparar a superfície para que esta se apresente bem seca, lisa, coesa, sem fendas e isenta de pó, óleos ou outras matérias gordurosas.

Aplicação no Interior:

Reboco, estuque projetado ou gesso cartonado: Depois da superfície limpa, aplicar uma demão de um dos primários, PRIMACRYL ou PRIMERBLOCK. Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos da tinta MATCRIL

Aplicação no Exterior:

Cimento Novo: Aplicar só após cura completa do cimento (28 dias após a aplicação do cimento), aplicar uma demão de um dos primários, PREVICRIL 750 ou SELANTE AQUOSO 760. Após secagem/cura do primário (8 horas), aplicar duas demãos da tinta plástica MATCRIL.

Suportes Previamente Pintados: Escovar e lavar, de forma a retirar toda a tinta não aderente. Refazer as zonas danificadas com massas adequadas, procedendo depois como para aplicações sobre Cimento Novo, somente depois do suporte devidamente seco (24horas).

Suportes Caiados: Lavar a superfície utilizando para o efeito uma máquina de jato de água de alta pressão. Aplicar uma demão de Primário SELANTE AQUOSO 760. Após secagem do primário, proceder como para aplicações sobre Cimento Novo.

Substratos Contaminados com Fungos ou Algas: Aplicar Solução de Limpeza / Descontaminação BIO-DESINFESTANTE 514 de acordo com a Ficha Técnica.

Depois proceder como para aplicações sobre Cimento Novo.

## APLICAÇÃO

---

**CONDIÇÕES****AMBIENTAIS**

A temperatura do suporte deve estar 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho.

Não aplicar em suportes quente devido a exposição solar.

Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

**DILUIÇÃO**

Diluyente - água

1ª Demão – 5 a 10%

2ª e 3ª Demão – 5 a 10%

**PREPARAÇÃO DO****PRODUTO**

Agitar o produto até completa homogeneização.

**PROCESSO DE****APLICAÇÃO**

Trincha ou Rolo

**NUMERO DE DEMÃOS**

2 a 3

**LIMPEZA DO MATERIAL** | Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

## **ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM**

---

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

Estabilidade em armazém: **2 anos.**

Baldes **0.75Lt, 4Lt e 15 Lt.**

## **PRECAUÇÕES**

---

Recomenda-se a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto.

## **TRANSPORTE**

---

ADR/RPE: Isento.