

DESCRIÇÃO

O VINYLTOP é uma tinta aquosa vinílica mate, de elevada qualidade, recomendada para a pintura de paredes interiores e exteriores.

PROPRIEDADES

- Excelente opacidade e brancura.
- Película com excelente resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.
- Boa resistência à limpeza húmida.
- Excelente aplicabilidade e lacagem.
- Grande durabilidade.
- Bom rendimento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade (EN ISO 2811-1): 1.39-1.42 g/cm³

Viscosidade (ASTM D562): 105-110 KU

Secagem superficial ou ao tato: 30 min.

Intervalo de repintura (20°C e 60% HR): 3-4 horas

Cor: Branco e outras cores

Aspeto: Mate

COV (Compostos orgânicos voláteis): Este produto contém no máximo 4g/l COV

DIRETIVA 2004/42/CE. Valor limte da UE para este produto (cat A/c):75 g/l 2007; 30g/l 2010

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO EN 13300

Brilho (EN ISO 2813)

Mate

Granulometria (EN ISO 1524)

Fino

RENDIMENTO

11 a 15 m²/Lt/demão

NOTA: Pode variar conforme o método de pintura, rugosidade e absorção do suporte.

UTILIZAÇÃO

VINYLTOP é aplicável sobre diversos materiais utilizados na construção civil em interiores e exteriores, como: estuques sintéticos, estanhados, reboco, betão, tijolo, pedra e outros.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Antes da aplicação da tinta VINYLTOP, deve-se preparar a superfície para que esta se apresente bem seca, lisa, coesa, sem fendas e isenta de pó, óleos ou outras matérias gordurosas.

No interior:

Suportes novos, escovar e aplicar uma demão do primário PRIMACRYL branco.

No exterior:

Rebocos de cimento, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa.

Aplicar uma demão de primário PRIMETOP+ Antialcalino Branco.

Suportes previamente pintados, escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com massas adequadas. Depois proceder como para aplicações sobre suportes novos.

Substratos Contaminados com Fungos ou Algas: Aplicar Solução de Limpeza / Descontaminação BIO-DESINFESTANTE 514 de acordo com a Ficha Técnica.

Depois proceder como para aplicações sobre Cimento Novo.

APLICAÇÃO

CONDIÇÕES**AMBIENTAIS**

Não aplicar com Temperatura ambiente inferior a 5 °C
Não aplicar com humidade relativa superior a 75 %
Aplicar somente em suportes com temperatura 3 °C acima da temperatura do ponto de orvalho.
Não aplicar em suportes quentes devido à exposição solar.

DILUIÇÃO

Diluyente - água
1ª Demão – 10 %
Restantes – sem diluição
Sistema Airless – até 5%

PREPARAÇÃO DO**PRODUTO**

Agitar o produto até completa homogeneização.

PROCESSO DE**APLICAÇÃO**

Trincha, Rolo anti-gota ou Pistola airless.
Pistola airless, recomenda-se a utilização de bicos entre 0,38 e 0,43 mm (0.015 a 0.019 polegadas).

NUMERO DE DEMÃOS

2 a 3

LIMPEZA DO MATERIAL

Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

Notas:

As tintas mates, nas cores escuras, podem apresentar riscos esbranquiçados quando friccionadas.

Aguardar, no mínimo, 28 dias após aplicação da tinta, antes de lavar as superfícies pintadas.

Utilizar para o efeito um pano macio humedecido e detergente neutro.

Não utilizar detergentes abrasivos.

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

Estabilidade em armazém: **2 anos.**

Baldes de **5 e 15 Lt.**

CERTIFICADOS E ENSAIOS

"Qualidade do Ar Interior" (ISO 16000)

CLASSE A+

PRECAUÇÕES

Recomenda-se a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto.

TRANSPORTE

ADR/RPE: Isento.