

DESCRIÇÃO

MATCLEAN é uma tinta aquosa de aspeto mate, super lavável, tendo uma excelente resistência à lavagem húmida, possibilitando uma fácil limpeza da superfície removendo possível sujidade existente.

Adequada para ambientes de interior, sobre argamassas cimentícias, estuques projetados e painéis de gessos cartonado.

PROPRIEDADES

- Excelente aplicabilidade e facilidade de limpeza.
- Máxima resistência à lavagem húmida frequente, mantendo o aspeto original da superfície.
- Resistente ao ataque de fungos
- Acabamento uniforme e sedoso ao tato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade (EN ISO 2811-1): 1.35-1.41 g/cm³

Viscosidade (ASTM D562): 100 -106 KU

Secagem superficial ou ao tato: ± 30 min.

Intervalo de repintura (20°C e 60% HR): 3-4 horas

Cor: Branco e outras cores

Aspeto: Mate

COV (Compostos orgânicos voláteis): Este produto contem no máximo 15 g/l COV

DIRETIVA 2004/42/CE. Valor limite da UE para este produto (cat A/c):75 g/l 2007; 30g/l 2010

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO EN 13300

Brilho (EN ISO 2813)	Mate
Granulometria (EN ISO 1524)	Fino
Resistência à esfrega húmida (ISO 11998)	Classe 1
Opacidade (ISO 6504-3))	Classe 2

RENDIMENTO

10 a 15 m²/Lt/demão

NOTA: Pode variar conforme o método de pintura, rugosidade e absorção do suporte.

UTILIZAÇÃO

MATCLEAN pode ser aplicado em suportes cimentícios, estuques projetados, gesso cartonado, etc.... de paredes interiores e nos quais se pretenda dar um acabamento sedoso.

Após aplicação da tinta, garantir a sua cura completa (aguardar 28 dias) antes de ser sujeita a lavagens. Recorrer a um pano macio e humedecido utilizando apenas detergentes neutros e não abrasivos limpando a superfície de forma suave.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Antes da aplicação da tinta MATCLEAN, deve-se preparar a superfície para que esta se apresente bem seca, lisa, coesa, sem fendas e isenta de pó, óleos ou outras matérias gordurosas.

Suportes novos, escovar e aplicar uma demão do primário PRIMACRYL branco

Suportes Previamente Pintados: Escovar e lavar, de forma a retirar toda a tinta não aderente. Refazer as zonas danificadas com massas adequadas, procedendo depois como para aplicações sobre suportes novos, somente depois do suporte devidamente seco (24horas).

Estuque projetado ou gesso cartonado: Depois da superfície limpa, aplicar uma demão de um dos primários, PRIMACRYL ou PRIMERBLOCK. Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos da tinta MATCLEAN

APLICAÇÃO

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de aplicação entre 5°C e 35°C e humidade relativa inferior a 80%. Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

DILUIÇÃO

Diluyente - água
1ª Demão – 10%
2ª e 3ª Demão – 5%

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Agitar o produto até completa homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Trincha, rolo-anti gota ou pistola airless.
Pistola airless, recomenda-se a utilização de bicos entre 0,38 a 0,43 mm (0.015 a 0.019 polegadas)

NUMERO DE DEMÃOS

2 a 3

LIMPEZA DO MATERIAL | Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

Estabilidade em armazém: **2 anos.**

Baldes **0.75Lt, 4Lt e 15 Lt.**

CERTIFICADOS E ENSAIOS

"Qualidade do Ar Interior" (ISO 16000)

CLASSE A+

PRECAUÇÕES

Recomenda-se a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto.

TRANSPORTE

ADR/RPE: Isento.