

DESCRIÇÃO

O MATSILK é uma tinta plástica acetinada, de superior qualidade, baseada em emulsões 100% acrílicas aquosas.

PROPRIEDADES

- Excelente aplicabilidade e facilidade de espalhamento
- Boa lacagem.
- Excelente cobertura.
- Acabamento decorativo muito agradável ao tato.
- Boa resistência à esfrega húmida.
- Excelente resistência ao "blocking", preservando o seu acabamento final.
- Facilidade de limpeza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade (EN ISO 2811-1): 1,27-1,32 g/cm³

Viscosidade (ASTM D562): 95-105 KU

Secagem superficial ou ao tato: ± 1 hora

Intervalo de repintura (20°C e 60% HR): 4-6 horas

Cor: Branco e outras cores

Aspeto: Acetinado

COV (Compostos orgânicos voláteis): Este produto contém no máximo 25g/l COV

DIRETIVA 2004/42/CE. Valor limite da UE para este produto (cat A/c):75 g/l 2007; 30g/l 2010

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO EN 13300

Brilho (EN ISO 2813)

Acetinado

Granulometria (EN ISO 1524)

Fino

RENDIMENTO

12 a 14 m²/Lt/demão

NOTA: Pode variar conforme o método de pintura, rugosidade e absorção do suporte.

UTILIZAÇÃO

A tinta MATSILK é indicada para a aplicação em superfícies interiores, sobre pedra natural e tijolo, superfícies anteriormente pintadas e todo o tipo de argamassas de cimento.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Antes da aplicação da tinta MATSILK, deve-se preparar a superfície para que esta se apresente

bem seca, lisa, coesa, sem fendas e isenta de pó, óleos ou outras matérias gordurosas.

Suportes novos, escovar e aplicar uma demão do primário PRIMACRYL branco.

Suportes Previamente Pintados: Escovar e lavar, de forma a retirar toda a tinta não aderente. Refazer as zonas danificadas com massas adequadas, procedendo depois como para aplicações sobre suportes novos, somente depois do suporte devidamente seco (24horas).

APLICAÇÃO

CONDIÇÕES AMBIENTAIS	A temperatura do suporte deve estar 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.
DILUIÇÃO	1ª Demão – 10 a 15% 2ª e 3ª Demão – sem diluição Diluyente - água
PREPARAÇÃO DO PRODUTO	Agitar o produto até completa homogeneização.
PROCESSO DE APLICAÇÃO	Trincha, Rolo anti-gota Pistola Airless.
NUMERO DE DEMÃOS	2 a 3
LIMPEZA DO MATERIAL	Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

Estabilidade em armazém: **2 anos.**

Baldes **0.75Lt, 4Lt e 15 Lt.**

CERTIFICADOS E ENSAIOS

“Qualidade do Ar Interior” (ISO 16000)

CLASSE A+

PRECAUÇÕES

Recomenda-se a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto.

TRANSPORTE

ADR/RPE: Isento.