

DESCRIÇÃO

O MATIN 4500 é uma tinta aquosa mate, recomendada para a pintura de paredes interiores e exteriores.

PROPRIEDADES

- Excelente cobertura.
- Excelente aplicabilidade.
- Boa opacidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade (EN ISO 2811-1): 1,53-1,59 g/cm³

Viscosidade (ASTM D562): 110-120 KU

Secagem superficial ou ao tato: ± 30 min

Intervalo de repintura (20°C e 60% HR): 3-4 horas

Cor: Branco

Aspeto: Mate

COV (Compostos orgânicos voláteis): Este produto contém no máximo 17g/l COV

DIRETIVA 2004/42/CE. Valor limite da UE para este produto (cat A/c):75 g/l 2007; 30g/l 2010

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO EN 13300

Brilho (EN ISO 2813)

Mate

Granulometria (EN ISO 1524)

Fino

RENDIMENTO

8 a 12 m²/Lt/demão

NOTA: Pode variar conforme o método de pintura, rugosidade e absorção do suporte.

UTILIZAÇÃO

Aplicável sobre diversos materiais utilizados na construção civil em interiores e exteriores.

Nota: As tintas mate, nas cores escuras, podem apresentar riscos esbranquiçados quando friccionadas.

Aguardar, no mínimo, 28 dias após aplicação da tinta, antes de lavar as superfícies.

Utilizar para o efeito um pano macio humedecido e detergente neutro.

Não utilizar detergentes abrasivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Antes da aplicação da tinta MATIN 4500, deve-se preparar a superfície para que esta se apresente bem seca, lisa, coesa, sem fendas e isenta de pó, óleos ou outras matérias gordurosas.

Suportes novos aplicar só após cura completa do suporte (28 dias após a aplicação do cimento),

aplicando previamente uma demão de um dos primários, PREVICRIL 750 ou SELANTE AQUOSO 760. Após cura total do primário aplicação do MATIN 4500.

Suportes Previamente Pintados: Remover toda a tinta não aderente, gorduras e poeiras. Após reparação das zonas degradadas, proceder conforme indicado para suportes novos.

Estuque projetado ou gesso cartonado: Depois da superfície limpa, aplicar uma demão de um dos primários, PRIMACRYL ou PRIMERBLOCK. Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos da tinta MATIN 4500

Substratos Contaminados com Fungos ou Algas: Aplicar Solução de Limpeza / Descontaminação BIO-DESINFESTANTE 514 de acordo com a Ficha Técnica.

APLICAÇÃO

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Não aplicar com Temperatura ambiente inferior a 5 °C
Não aplicar com humidade relativa superior a 75 %
Aplicar somente em suportes com temperatura 3 °C acima da temperatura do ponto de orvalho.
Não aplicar em suportes quentes devido à exposição solar.

DILUIÇÃO

Diluyente - água
1ª Demão – 10 %
2ª e 3ª Demão – 5%
Airless – até 5%

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Agitar o produto até completa homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Aplicável sobre diversos materiais utilizados na construção civil em interiores e exteriores.
Trincha, rolo-anti gota e pistola Airless.recomenda-se a utilização de bicos entre 0,38 e 0,48 mm).

NUMERO DE DEMÃOS

2 a 3

LIMPEZA DO MATERIAL | Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

Estabilidade em armazém: **3 anos.**

Baldes **5 e 15 Lt.**

PRECAUÇÕES

Recomenda-se a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto.

TRANSPORTE

ADR/RPE: Isento.